

Zeugnis über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BAST (RPA)
Prüfnummer: 2004 1VF 04.06

1. Antrag

- 1.1 Antragsteller: **Snoline spa., Via F. Baracca 19/23, I - 20056 Trezzo s/Adda**
- 1.2 Antragssache: Prüfung der Verschleißfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Markierungssystems unter den Prüfbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2001). Die Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).

2. Prüfgegenstand

- 2.1 **Markierungsfolie, geprüft als Typ II-Markierungssystem mit groben Reflexkörpern und Griffigkeitsmitteln**
- 2.2 Systembezeichnung: **Folie Tempoline 0204**
- 2.3 Folienhersteller: **Snoline spa.**
- 2.4 Folienart: **Gewebefolie, gelb**
- 2.5 Foliendicke [µm]: **2.000**
- 2.6 Verwendeter Primer: **Primer T4**

3. Applikationsdaten

- 3.1 Applikationsverfahren: **Voranstrich (Primer), aufgewalzt**
- 3.2 Durchführung der Applikation: Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht messbar) durch die BAST.

4. Ergebnisse der Prüfung:

- 4.1 Beantragt war die **Verkehrsklasse P 6**, erreicht wurden folgende Klassen gemäß DIN EN 1436:

<u>Verkehrsklassen</u>	<u>P 5</u>	<u>P 6</u>
- Griffigkeit:	S 1	S 1
- Nachsichtbarkeit, trocken:	R 4	R 3
- Nachsichtbarkeit, feucht:	RW 5	RW 5
- Tagessichtbarkeit:	Q 3	Q 3
- Farbbereich:		Y 2

- 4.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleißfestigkeit von 90 % Restfläche wird erfüllt.


Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BAST.

Bergisch Gladbach, 12.Mai 2004, geändert am 02.August 2010

Leiter des Referates Straßenausstattung


(U. Ellmers)
Regierungsdirektor

Für die Sachbearbeiter:


(Dr. A. Gail)
wissenschaftliche Ang.

Brüderstraße 53
51427 Bergisch Gladbach
Postfach 100150
51401 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204/43-0
Telefax: 02204/43-673
Internet: www.bast.de